



優必克科技股份有限公司
UBIQ Technology Co., Ltd.

330桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

電話Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

傳真Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

超電容活性碳

型號: YP-50F

規格:



項目	單位	YP-50F	分析方法
細孔容積	ml/g	0.7	t-plot
比表面積	m ² /g	1600	BET
比容量	F/g	28	TEMA/PC (KC法)
	F/cc	19	
灰份	%	0.3	JIS K1474
金屬雜質Fe	ppm	18	KC法
內阻 (指數表示)		100	KC法



優必克科技股份有限公司
UBIQ Technology Co., Ltd.

330桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

電話Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

傳真Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

Activated Carbons for Supercapacitors

Model : YP-50F

Specification:



Project	Unit	YP-50F	Analytical method
Pore volume	ml/g	0.7	t-plot
Specific surface area	m ² /g	1600	BET
Specific capacity	F/g	28	TEMA/PC (KC)
	F/cc	19	
Ash content	%	0.3	JIS K1474
foreign metal impurity(Fe)	ppm	18	KC
internal resistance		100	KC