



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1  
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)  
電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw  
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

## CMC 增稠劑

產品名稱：

■ CMC 增稠劑

型號：WAL CRT 30000 PA



### Analysis:

檢測項目	標準值	實際值
外觀	白色或微黃色纖維狀粉末	白色或微黃色纖維狀粉末
黏度 mpa.s2%水	2500-2800	2650
D.S	0.65-0.75	0.70
氯化物(NaCl)%	≤0.5	0.29
水份%	≤6.0	5.24
PH 值	6.5-8.5	6.8
純度%	≥99	99.1
細度	95%通過 120 目	95%通過 120 目



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1  
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)  
電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw  
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

# CMC powder

Product name :

- Carboxymethyl Cellulose (CMC) Powder

Model : WAL CRT 30000 PA



## Analysis:

Test items	Standard value	Actual value
Exterior	White or light yellow fibrous powder	White or light yellow fibrous powder
Viscosity mpa.s 2% water	2500-2800	2650
D.S	0.65-0.75	0.70
Chloride (NaCl)%	≤0.5	0.29
Moisture %	≤6.0	5.24
PH Value	6.5-8.5	6.8
Purity %	≥99	99.1
Fineness	95% pass 120 mesh	95% pass 120 mesh